

Thrakon DEC 427 Decorativa



DEC 427 Decorativa е акрилна мазилка за декоративно оформление на фасади на сгради. Полага се върху бетон, циментови мазилки и всякакъв вид минерални основи. Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Използва се като фасадна или вътрешна декоративна мазилка. Оцветяване в над 580 основни цвята по Thrakon цветови каталози.

СЪСТАВ

Акрилна емулсия, минерални пълнители, пигменти, вода.

СТРУКТУРА: К (пердашена) - 2,0 mm / 3,0 mm
R (влачена) - 1,5 mm / 2,0 mm.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията.
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се загладят преди грундирането и полагането на мазилката
- Повърхността се грундира с акрилен грунд **GLX 494 Prim**, разреден с вода в съотношение 1:0,5

ПОЛАГАНЕ

DEC 427 Decorativa се разбърква добре с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Полагането на мазилката се извършва с маламашка от неръждаема стомана, след което се структурира с пластмасова пердашка до постигане на желаната структура. Мазилката се структурира и поправя до 5 - 15 мин. след нанасяне, в зависимост от климатичните условия.

РАЗХОДНА НОРМА

- влачена (R) 2,0 mm - 2,5 кг/ m²
3,0 mm - 3,0 кг/ m²
- пердашена (K) 1,5 mm - 2,5 кг/ m²
2,0 mm - 2,8 кг/ m²

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

- **DEC 427 Decorativa** не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски мазилка веднага да се измият с вода
- За да се избегнат опетнявания на мазилката и за постигане на хомогенна структура, нанасянето на мазилката не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха, мъгла, висока влажност и при силен вятър
- **DEC 427 Decorativa** се полага при температури не по-ниски от +5°C
- Време за съхнене: 24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, мъгла и дъжд времето за съхнене се удължава.
- При нормални условия **DEC 427 Decorativa** не се разрежда. При продължително съхранение или при високи температури по време на полагане, може да се добави 0,250 l. вода на кофа от 25 kg.

ОПАКОВКА

кофа - 25 кг, палет- 36 бр.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 12 месеца.